

PINTURA DE CAL

Clasificación aduanera	38160000
Peso específico (densidad)	Aprox. 1400kg/m ³
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
Pintura 100% natural a base de cal aérea CL90-S [según EN 459-1], polvo de mármol y aditivos. Pasta de color blanco o pigmentado. Cumple DIN 18.363. Disponible en cubos de 5kg y 20kg.	
DATOS DE APLICACIÓN	
Almacenamiento	12 meses
Humedad del aire	>50 y <80%
Humedad del soporte	Seco <3%
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C
Tiempo de uso a 20°C	<24 horas
Tiempo de secado a 20°C	6 horas.
Rendimiento	Aprox. 0,2 kg/m ² /capa

USO

La Pintura de cal está especialmente recomendada para el acabado de las paredes interiores donde se quiera conseguir un acabado de gran valor. Es de uso sencillo con una textura fina y excelente cobertura. Es transpirable, antibacteriana, higroscópica y con acabado mate.
Libre de metales pesados, sustancias biológicas indeseables, sustancias químicas tóxicas o cancerígenas y disolventes. Por ello es libre de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) y formaldehído.
Según diferentes técnicas de aplicación se pueden obtener resultados estéticos de elevado valor artístico.

APLICACIÓN

El SOPORTE debe ser transpirable y estar completamente seco, limpio, libre de partes friables, polvo y mohos. Los viejos enfoscados deben estar adheridos al tejido mural, libres de lesiones, secos, deben limpiarse cuidadosamente de residuos de anteriores trabajos (viejos estucos, viejos alisados, etc.) y deben ser convenientemente alisados con revocos naturales tipo Cal Raso o Adhesivo Bio.

Eliminar de la superficie las incrustaciones salinas intersticiales.
Aplicar la imprimación ECO PRIMER para soportes porosos a base yeso o cemento.

Remover bien la pintura hasta que vuelva a ser líquida para la aplicación y homogeneizarla por completo;
En caso de tener que añadir pigmento, remover bien el pigmento y añadirlo por completo al bote. Es muy importante remover intensamente la pintura con una mezcladora eléctrica de pinturas hasta homogenizar perfectamente el pigmento.

La Pintura de cal se aplica en mínimo 2 capas, con rodillo de pelo corto y/o brocha. Es posible aplicar la pintura con pistola airless usando boquilla de mínimo 27 y sin filtro. Nuestra pintura tiene bastante cuerpo.

Está lista al uso y no necesita ulterior agua u otros ingredientes que no hayan sido previamente testados por Naturclay. Si se mantiene tapada puede ser usada durante varios días y se puede conservar para varios meses.

El tiempo de secado de cada capa es de aproximadamente 6h, aunque puede variar en función de las condiciones ambientales del lugar de trabajo.

Para un acabado uniforme aplicar la primera capa y dejar secar. Aplicar la segunda capa extendiendo bien el material y dejar secar. Sobre soportes oscuros o en caso de obra nueva puede ser necesario aplicar una tercera mano. Las manos se aplican siempre cuando la anterior esté bien seca.

Es posible realizar otros acabados decorativos como veladuras, esfumado, etc. con otras técnicas de aplicación.

Limpiar la herramienta con agua. Para la pistola airless, además del agua es posible usar vinagre de limpieza.
Usar gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico.

ADVERTENCIAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales. 2. Aplicar a una temperatura +5°C y +30°C y con una humedad relativa nunca superior al 80% y nunca inferior al 50%. <ol style="list-style-type: none"> 1. No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Cubrir los andamios con telas oportunas para proteger del sol, viento y lluvia durante la aplicación y en fase de maduración (15 días) cuando se aplique en el exterior. 3. Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un médico. 4. Producto para uso profesional 5. La aplicación con temperaturas inferiores a +5°C y elevada humedad relativa o sin protección de la lluvia en los primeros 15 días pueden dar origen a fenómenos de carbonatación y/o percolaciones superficiales velando de blanco el color original. 6. En superficies extendidas prever las oportunas juntas técnicas. 7. No ingerir y mantener el producto fuera del alcance de los niños. 8. Proteger todas las superficies y elementos externos al soporte, especialmente si son de madera o aluminio.
PROPIEADES	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% NATURAL. Bajo LCA (Life Cycle Assessment). GREEN BUILDING. 2. Mantiene siempre constante la humedad relativa del aire. El aire más seco necesita menor energía para calentarse y enfriar. 3. Reflexión de la radiación solar, contribuyendo al ahorro energético en refrigeración. 4. Antialérgica. 5. Desinfectante (PH 12 aprox.). 6. Transpirable. 7. Incombustible. 8. No contiene antidegradantes, siliconas o derivados. 9. Inodora y no tóxica (sin disolventes). 10. 100% natural y saludable.
PLIEGO DE CONDICIONES	<p>Pintura de cal en pasta CL-90 EN 459-1, tipo Naturclay, compuesta por polvo de mármol, cal y aditivos naturales, exenta de COV's. Aplicada sobre soporte poroso [de cal, cementoso, yeso con aplicación previa de la imprimación Eco Primer] en paramento interior/externo vertical [y en techo de ...], con un acabado mate.</p> <p>Se incluye medios auxiliares, protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y resolución de puntos singulares.</p>

DIN 18363	
REVESTIMIENTOS MINERALES CONTINUOS	
PH	12 ±1
Adherencia al soporte UNE-EN 1015-12:2000+A1:2007	>1 N/mm ²
Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 1015-19:1999+ERRATUM+A1:2005	≤ 6 μ
Conductibilidad Térmica UNE-EN 1745:2013 (Valor de Tabla A12)	0,75 W/mK
Absorción de agua por capilaridad UNE-EN 1015-18:2003	0,8 Kg/(m ² min ^{0.5})
Resistencia al fuego	A1

Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.